SILK PLASTER

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Для фасадных
и внутренних работ

MIXART

- Влагостойкость
- Износостойкость
- Простое нанесение

Изготовлено из декоративных флоков

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА MIXART ДЛЯ ФАСАДНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

SILK PLASTER

Готовый к применению декоративный состав на основе акрилового сополимера, декоративных флоков, наполнителей и химическихдобавок, позволяющих обеспечить покрытие высокими эксплуатационными характеристиками:

- прочность, долговечность и износостойкость;
- образует атмосферостойкое прочное воздухопроницаемое покрытие;
- скрывает небольшие неровности основания;
- легко наносится, не содержит растворителей, без резкого запаха;
-экопогичен;
- стойкое к интенсивным эксплуатационным нагрхзкам и мытью покрытие.

Наносится на следующие типы поверхностей, подготовленных под покраску: бетон, гипс, гипсокартонные плиты, камень, цемент, кирпич,ДСП, ДВП.

Область применения:

Полностью готовый к применению декоративный состав для наружных и внутренних работ, применяется для создания декоративно - защитного слоя. Идеально и неповторимо украсит не только внутренний интерьер, но и фасад здания.

Подготовка поверхности:

Покрываемую поверхность следует очистить от грязи, воска, масел, жира и других загрязнений. Удалить отслаивающиеся части старого покрытия, обои, мелящиеся поверхности. Трещины и неровности, зашпатлевать, всю поверхность обработать грунтом глубокого проникновения. После этого всю поверхность следует обработать в 1-2 слоя специальным адгезионным MIXART - грунтом. Декоративную штукатурку наносить не ранее чем через 24 часа.

ЦВЕТОВЯ МАТРИЦА MIXART

SILK PLASTER

Расход материала:

Расход 0,9 — 1,3 кг/ м^2, зависит от гладкости и впитывающей способности обрабатываемой поверхности.

Обратите внимание, что толщина нанесения напрямую влияет на расход материала.

Время высыхания:

Время высыхания поверхности — около 24-х часов.

Время полной готовности декоративного слоя к эксплуатации и поспедующей обработке — около 3-х суток при температуре воздуха +20°С и относительной влажности не более 65%.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

SILK PLASTER

Ручное нанесение:

Перед применением декоративную штукатурку MIXART хорошо перемешать дрелью с миксерной насадкой.
Наносить кельмой (гладилкой) за один проход от угла до угла, однотипными движениями сверху вниз или слева направо.
При нанесении следить за чистотой малярного инструмента.
Не допускайте высыхания материала на стыках. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.
Минимальная температура нанесения: +7 °С и при нормальной влажности.

Во избежание отклонения в тоне на больших поверхностях используйте материал из одной партии.
Смешивайте материал разных партий в одинаковой пропорции при отсутствии достаточного количества продукта из одной партии.

Для получения гладкой поверхности получившуюся поверхность следует ошкурить наждачной бумагой марки 20-40Н после полного высыхания материала (24 часа). Шкурить легкими движениями, без сильного нажима и усилий — во избежание проступания подложки. После ошкуривания и/или для придания дополнительной защиты обработайте поверхность фирменным лаком MIXART.

Механизированное нанесение:

Нанесение декоративной штукатурки MIXART возможно компрессором с насадкой пневмоковш с укрытой верхней частью загрузочной воронки.